



### Composition de la feuille de pierre



Feuille de pierre 100% naturelle  
Agglutinant  
Fibre cotonneuse  
Acétate de vinyle



DIN EN 15102:2011-12  
DIN EN 15102:2008+A1:2001

## 1

### PRODUIT

La feuille de pierre StoneLeaf est 100% naturelle et composée de strates d'ardoise ou de mica. Le StoneLeaf est obtenu par une technique d'arrachement de pierre schisteuse.

La feuille de pierre StoneLeaf est composée de 0,6 et 0,8 mm d'épaisseur de pierre avec une base en fibre de verre et résine qui lui confèrent solidité, flexibilité et stabilité dimensionnelle.

## 2

### GAMME STONELEAF +

Notre gamme StoneLeaf se compose de 30 pierres différentes issues de carrières Indienne. Les feuilles de pierre StoneLeaf ne sont ni recomposées ni reconstituées. S'agissant de pierre 100% naturelle les feuilles peuvent présenter des variations de couleurs et de veinage. Chaque bloc de pierre est unique et vous confère un produit exceptionnel.

Pour toute demande spéciale, nous vous invitons à nous consulter pour le choix de la teinte et de la structure.

N'hésitez pas à vous référer au catalogue et aux échantillons.

## 3

### COMPOSITION DU PRODUIT

Nos feuilles de pierre StoneLeaf ne contiennent pas de formaldéhyde.

#### Pierre :

Oxygène (O) : 44,6%  
Carbone (C) : 31,0%  
Silicium (Si) : 13,0%  
Aluminium (Al) : 5,6%  
Fer (Fe) : 3,4%  
Potassium (k) : 2,4%

#### Fibre cotonneuse :

Coton : 91,0%  
Eau (H<sub>2</sub>O) : 7,85%  
Sel minéraux et cire : 1,15%

### 4 INFORMATIONS TECHNIQUES

Formats :

Nos formats standard :

- 1220mm x 610mm ;
- 2100mm x 1050 ;
- 2400mm x 1200mm.

Toutes nos références de pierre StoneLeaf sont disponibles et stockées dans la plupart des formats. Pour toute demande de format spécial ou de disponibilité, n'hésitez pas à nous contacter.

- Flexibilité

Le StoneLeaf+ est thermoformable.

- Poids

Nos feuilles de pierre StoneLeaf+ sont très légère : 800gr/m<sup>2</sup>

- Épaisseur

Nos feuille de pierre StoneLeaf+ sont très fines : entre 0,5 et 0,9 selon la référence.

- Densité

1,45 Kg/ m<sup>2</sup>.

### 5 CERTIFICATION

Certifications Européennes

StoneLeaf est certifié CE :

- DIN EN 15102:2011-12
- DIN EN 15102:2008+A1:2011

### 6 MISE EN OEUVRE

Température recommandée :

Afin de travailler les feuilles de pierre StoneLeaf de manière optimale, nous vous conseillons une température comprise entre 10° et 35°C.

Domaines d'application :

- Mobilier ;
- Maroquinerie ;
- Mur ;
- PLV ;
- Réalisation de petits objets.

### Supports :

Vous pouvez appliquer la feuille de pierre StoneLeaf + sur support :

- Bois ;
- Métal ;
- Béton ;
- Verre...

Référez vous aux protocole détaillés StoneLeaf + pour les procédures d'installation. Nous conseillons d'utiliser une colle type contact (colle à bois, néoprène), n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

### Outils :

La feuille de pierre StoneLeaf se travaille comme du cuir, les principaux outils nécessaires sont les suivants : Cutter, ciseaux à tissus.

### Colles :

Pour coller la feuille de pierre StoneLeaf + utiliser une colle type contact (colle à bois, néoprène). Les instructions de collage sont détaillées dans nos protocoles de pose.

### Nettoyage et protection

Nous vous proposons des produits adaptés pour l'entretien des pierres naturelles StoneLeaf + :

- Anti-tâche Nano : Bouche pores pour pierre naturelle. A utiliser en milieu humide, extérieur et toute zone susceptible de recevoir des projections de liquides ;
- Vernis PU : Vernis de protection. A utiliser en milieu sensible : Sol, plan de travail ;
- Crystal clean : produit nettoyant et d'entretien pour pierre naturelle.

## 7

### STOCKAGE

Conserver les feuilles dans un endroit sec, propre et à l'abri du soleil à plat ou roulé, ne pas stocker en extérieur. Ne pas jeter le carton d'emballage avant la pose définitive du produit.

Nous déclinons toute responsabilité sur toute feuille endommagée pendant de stockage.

## 8

### QUALITÉ

Nos feuilles de pierre StoneLeaf sont contrôlées à chaque étape : De la production à l'emballage. Nous apportons la plus grande importance au soin et à la qualité de nos feuilles de pierre.

### 9

### TRANSPORT

Nos conditionnements sont les suivants :

Feuilles de 1220mm x 610mm :

- Pour des commandes entre 1 et 15 feuilles : Les feuilles sont emballées ensemble dans des cartons de 135x82x10cm ;
- Envoi sur palette pour de grandes quantités.

Feuilles de 2400mm x 1200mm (et 2100mm x 1050mm)

- Les feuilles sont emballées par 4 au maximum par carton de 121x41x41cm ;
- Envoi sur palette à plat pour de grandes quantités.

Nous vous invitons à débiller les feuilles avec précaution pour ne pas les endommager. Suivre la procédure du protocole de pose.

Envois possibles : Transport aérien, maritime et routier. Nous consulter pour optimiser le transport.



# Stone Leaf